

www.quick-mix.com

Торговые офисы в Германии:

quick-mix Leipzig GmbH & Co. KG
Werk Leipzig
Tel. 03 41/5 26 08-11, 26, 28, 55
Fax 08 00/5 26 08 00

Werk Ostrau
Tel. 03 41/5 26 08-11, 26, 28, 55
Fax 08 00/5 26 08 00

Werk Raßnitz
Tel. 03 41/5 26 08-11, 26, 28, 55
Fax 08 00/5 26 08 00

quick-mix für Berlin/
Brandenburg GmbH & Co. KG
Tel. 0180/3 23 25-06, 07
Fax 08 00/1 25 80-80

quick-mix Rostock
GmbH & Co. KG
Tel. 03 81/6 73 17-10, 20, 44
Fax 08 00/6 73 33 33

quick-mix
Hamburg-Kaltenkirchen
GmbH & Co. KG

Werk Kaltenkirchen
Tel. 0 41 91/80 89 -21, 22, 40
Fax 08 00/8 08 90 00

Werk Groß-Jörl
Tel. 0 46 07/93 11 20
Fax 08 00/9 31 12 22

quick-mix Hannover
GmbH & Co. KG
Tel. 0180/3 23 25-01, 04, 05
Fax 08 00/1 25 80-70

quick-mix Osnabrück
GmbH & Co. KG

Werk Marl
Tel. 0180/3 23 25-01, 04
Fax 08 00/1 25 80-50

Werk Schwagstorf
Tel. 0180/3 23 25-02, 03
Fax 08 00/1 25 80-60

quick-mix Kruft GmbH & Co. KG
Werk Kruft
Tel. 026 52/81 -3 21, 2 15
Fax 08 00/1 25 80 40

Werk Neuwied
Tel. 026 52/81 -3 21, 2 15
Fax 08 00/1 25 80 40

quick-mix Stockstadt
GmbH & Co. KG
Werk Stockstadt
Tel. 0180/3 17 10-11, 13, 14, 27
Fax 08 00/4 17 00 00

Werk Griesheim
Tel. 0180/3 17 10-11, 13, 14, 27
Fax 08 00/4 17 00 00

Lager Freiberg
Tel. 01 80/3 17 10-14, 16, 22
Fax 08 00/2 26 63 30

quick-mix
Manching/Ingolstadt
GmbH & Co. KG

Werk Manching
Tel. 084 59/88-22, 23, 25
Fax 08 00/8 82 22 22

Werk Rosenau
Tel. 099 55/93 01 10
Fax 099 55/93 01 19

quick-mix Porphyrg GmbH
Werk Freihung
Tel. 096 46/801-20, 21, 22
Fax 08 00/8 88 11 10

quick-mix Gruppe
GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6
49090 Osnabrück
Tel. 05 41/6 01 01
Fax 05 41/60 18 53
info@quick-mix.de
www.quick-mix.de

Stand 02/07 - 1854 RUS

Маркировка плиточного клея в соответствии со стандартом CE Важные вопросы и ответы



Мы охотно проконсультируем Вас:

Офис продаж в Москве:

ЗАО «Квик-микс»
125167 г. Москва
Ленинградский проспект 36 стр. 1 под. № 22
(в здании БСА)

Тел: +7 (495) 613-24-10; 613-84-92
Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com • www.quick-mix.com

Почему плиточный клей теперь маркируется знаком CE?

Наличие логотипа CE подтверждает соответствие плиточного клея установленному европейскому стандарту. На продукт разрешается ставить логотип, если продукт официально признан отвечающим требованиям европейских норм EN 12004.

Таким образом гарантируется соответствие плиточного клея европейским требованиям.



Что именно регулируют европейские нормы EN 12004?

Европейские нормы EN 12004 регулируют прочность сцепления плиточного клея. EN 12004 различает следующие два класса плиточного клея на цементной основе:

- **C1:** соответствуют требованиям прочности сцепления предыдущих норм DIN 18156 (0,5 Н/мм²).
- **C2:** имеют показатели прочности сцепления, превосходящие требования предыдущих норм DIN 18156 в 2 раза (1,0 Н/мм²).
- Кроме того, в стандартах задаются следующие показатели: прочность изначального сцепления (F), продолжительность возможного времени склейки (E) и более низкий коэффициент сползания (T).
- Таким образом, плиточный клей класса C2TE соответствует высочайшим требованиям прочности сцепления, а также имеет низкий коэффициент сползания и высокий коэффициент времени склейки.

В чем заключаются основные отличия от предыдущих норм DIN 18156?

Требования норм EN 12004 значительно выше и в большей степени соответствуют растущим требованиям к современным плиточным клеям. Таким образом, если клей, к примеру, не выдержит все соответствующие проверки при различных нормированных способах хранения, он может быть сертифицирован только для внутреннего использования.

Что произойдет с предыдущими нормами DIN 18156?

Старые нормы перестали действовать с 01 апреля 2004 г. С этого момента к использованию разрешены только плиточные клеи, соответствующие стандартам EN 12004.

Что означает символ «Flexmörtel»?

Нормы EN 12004 регулируют прочность сцепления плиточного клея, но не его эластичность. Поэтому в классе клеев C2 содержатся эластичные и высокоэластичные клеи. Если на упаковке стоит символ «Flexmörtel», данный плиточный клей, помимо проверки прочности сцепления и выполнения требований класса C2, прошел проверку на эластичность и относится к так называемому классу S1 норм EN 12002. Только если плиточный клей удовлетворяет обоим этим требованиям, на его упаковке стоит символ «Flexmörtel».










В каких ситуациях применяются высокоэластичные клеи (с символом «Flexmörtel» на упаковке)?

Рекомендуется применять высокоэластичные клеи с символом «Flexmörtel» везде, где плиточный клей должен соответствовать повышенным требованиям. В частности, на наружных поверхностях, которые испытывают на себе сильные температурные колебания, или на поверхностях, подвергающихся повышенной нагрузке, где требуется плиточный клей с повышенной прочностью сцепления.

Как плиточные клеи «Квик-микс» подразделяются в соответствии с нормами EN 12004?

Все клеи компании «Квик-микс» соответствуют требованиям стандартов EN 12004 и маркируются знаком CE. Все клеи серии 900 (в частности, FX 900, FX 930 или МК 900), кроме того, являются высокоэластичными и удовлетворяют требованиям норм «Flexmörtel».

	эласт.	C1 T	C2 TE	C2 E	C2 FT	C2 F	Flexmörtel
FX 930	•	-	•	-	-	-	
FX 900	•	-	•	-	-	-	
МК 900	•	-	•	-	-	-	
FL 900	•	-	-	•	-	-	
FX 911	•	-	-	-	•	-	
МК 911	•	-	-	-	•	-	
FL 911	•	-	-	-	-	•	
FX 600	•	•	-	-	-	-	
FK 300	-	•	-	-	-	-	

Для чего служат стандарты EN 12004 и маркировка CE?

- Все плиточные клеи соответствуют единому стандарту.
- Требованиям предыдущих норм соответствовали почти все плиточные клеи. Самые высокие требования новых стандартов выполняют только высококачественные клеи.
- Маркировка CE является более понятной и наглядной. Клеи четко распределяются по соответствующим классам.
- Посредством маркировки CE клеи четче дифференцируются по таким показателям как прочность сцепления и эластичность.
- Знак CE – гарантия качества, так как все проверки соответствия плиточных клеев производятся независимым институтом экспертиз.
- Для потребителя такая маркировка более понятна и гарантирует, прежде всего, большую безопасность работы с продуктом.